

# gräfix® 62fein

---

## Kalk-Zement-Putz zum Filzen

Körnung: bis 0,8 mm

- gräfix 62fein:** Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 0,8 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen widerstandsfähigen, atmungsaktiven Grundputz mit abgestimmter Druck- und Biegezugfestigkeit.
- Verwendung:** Als feiner Grundputz für Fassaden, Innenwände und Feuchträume, auf allen normalen Putzgründen (Mauerwerk, Beton, Leichtbauplatten etc.). Bei glatten Flächen ist ein Vorspritzen mit **gräfix 63SB** als Haftbrücke erforderlich.  
Mindestputzstärke: außen: 20 mm    innen: 10 mm
- Verarbeitung:** *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.*  
Der Maschinenputz wird mit einer Feinputzmaschine aufgespritzt, als Handputz mischt man einen Sack im Zwangsmischer oder mit dem Quirl mit ca. 9 Liter Wasser und trägt den Mörtel wie gewohnt von Hand auf.  
Wir empfehlen eine zweilagige Verarbeitung.  
Putzstärke: max. 15 mm  
*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*  
**Verarbeitungszeit:** 2 bis 3 Stunden  
**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:**
- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug;
  - lose Ware im Baustellensilo
  - Neufüllen bzw. Nachfüllen mittels Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen
- Technische Daten:**
- |                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frischmörtelgewicht: | 1530 g/l                                                                                                  |
| Festmörtelrohichte:  | 1330 g/l                                                                                                  |
| Druckfestigkeit:     | CS II                                                                                                     |
| Ergiebigkeit:        | 30 kg mit 9 l Wasser $\triangleq$ ca. 27 l Frischmörtel<br>eine Tonne $\triangleq$ ca. 900 l Frischmörtel |
- bei einer Putzstärke von 10 mm reicht eine Tonne für 90 m<sup>2</sup>

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

**WOLFGANG ENDRESS**  
GmbH & Co.KG  
Kalk- und Schotterwerk  
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0  
Telefax: +49 9192 9955-55  
E-Mail: [info@graefix.de](mailto:info@graefix.de)  
**[www.graefix.de](http://www.graefix.de)**

**Technisches Merkblatt 62fein**  
Stand: August 2021