

gräfix® 62

Kalk-Zement-Grundputz

Körnung: 1,6 mm

- gräfix 62:** Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen widerstandsfähigen, atmungsaktiven Grundputz mit abgestimmter Druck- und Biegezugfestigkeit.
- Verwendung:** Als Grundputz für Fassaden, Innenwände und Feuchträume, auf allen normalen Putzgründen (Mauerwerk, Beton, Leichtbauplatten etc.). Bei glatten Flächen ist ein Vorspritzen mit **gräfix 63SB** als Haftbrücke erforderlich. Mindestputzstärke: außen: 20 mm innen: 10 mm
- Verarbeitung:** *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.*
Der Maschinenputz wird mit einer Feinputzmaschine aufgespritzt, als Handputz mischt man einen Sack im Zwangsmischer oder Quirl mit ca. 8 Liter Wasser und trägt den Mörtel wie gewohnt von Hand auf.
Putzstärke: je nach Verwendung 10 bis 20 mm
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:**
- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug;
 - lose Ware im Baustellensilo
 - Neufüllen bzw. Nachfüllen mittels Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen
- Technische Daten:**
- | | |
|---------------------|---|
| Frishmörtelgewicht: | 1530 g/l |
| Festmörtelrohichte: | 1480 g/l |
| Druckfestigkeit: | CS II |
| Ergiebigkeit: | 30 kg mit 8 l Wasser \cong ca. 24 l Frishmörtel
eine Tonne \cong ca. 800 l Frishmörtel |
- bei einer Putzstärke von 10 mm reicht eine Tonne für 80 m²

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 62
Stand: Juli 2021