

gräfix® 63

Zement-Grundputz für innen und außen

- gräfix 63:** Werk-Trockenmörtel auf Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen gut haftenden Zementputz mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit für innen und außen.
- Verwendung:** Als Grundputz für Fassaden und Innenwände, wenn eine besonders hohe Festigkeit erreicht werden soll.
- Verarbeitung:** *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.
Stark saugende Untergründe müssen vorgeässt werden.*
Der Maschinenputz wird mit einer Feinputzmaschine aufgespritzt, als Handputz mischt man einen Sack im Zwangsmischer oder mit dem Quirl mit ca. 7 – 7,5 Liter Wasser und spritzt wie gewohnt auf, bzw. trägt von Hand auf.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:**
- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug
 - lose Ware im Baustellensilo
 - Neufüllen bzw. Nachfüllen mittels Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen
- Technische Daten:**
- | | |
|---------------------|--|
| Frishmörtelgewicht: | 1700 g/l |
| Festmörtelrohichte: | 1560 g/l |
| Druckfestigkeit: | CS IV |
| Ergiebigkeit: | 30 kg mit ca. 7 – 7,5 l Wasser $\hat{=}$ ca. 21 l Frishmörtel
eine Tonne mit ca. 240 l Wasser $\hat{=}$ ca. 700 l Frishmörtel
bei einer Putzstärke von 10 mm: eine Tonne $\hat{=}$ 70 m ² |

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 63
Stand: August 2021