

gräfix® 63SB

Zement-Spritzbewurf für innen und außen

- gräfix 63SB:** Werk-Trockenmörtel auf Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 4,0 mm und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen guthaftenden Zement-Spritzbewurf mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit für innen und außen, der sich von Hand oder mit einer Feinputzmaschine verarbeiten lässt.
- Verwendung:** Als maschinengängiger Spritzbewurf für Fassaden und Innenwände, wenn die Wandflächen zu glatt sind, um dem Putz eine ausreichende Haftung zu geben, z. B. als Haftbrücke auf glatten Betonflächen.
- Verarbeitung:** *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.
Stark saugende Untergründe bitte vornässen.*
Der Spritzbewurf wird von Hand mit ca. 10 Liter Wasser pro 30 kg-Sack angemischt, bzw. mit einer Feinputzmaschine verarbeitet. Die Flächen sollten zu ca. 2/3 bedeckt sein, die Fugen des Mauerwerks werden dabei ausgefüllt.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:**
- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug
 - lose Ware im Baustellensilo
 - Neufüllen bzw. Nachfüllen mittels Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen
- Technische Daten:**
- | | |
|----------------------|--|
| Frischmörtelgewicht: | 1700 g/l |
| Festmörtelrohichte: | 1560 g/l |
| Druckfestigkeit: | CS IV |
| Ergiebigkeit: | 30 kg mit ca. 10 l Wasser \triangleq ca. 20 l Frischmörtel
eine Tonne mit ca. 330 l Wasser \triangleq ca. 675 l Frischmörtel, |

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 63SB
Stand: August 2021