

Technisches Merkblatt

Rapido Fixierung

Stand 05/2017

Material:	Pulver zum Fixieren fertiger Oberflächen, Bindemittel für Lasuren
Inhaltsstoffe:	Carboxymethyl-Cellulose
Gebinde:	100 g, 500 g und 1.000 g Beutel
Wasserbedarf:	100 g auf 5 l Wasser
Verbrauch:	ca. 150 ml/m ² für 1 Anstrich 50 – 250 ml/m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Gefahren:	keine
Lagerung:	Bei trockener und luftdichter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Eigenschaften:

Verfestigt Untergründe und verringert den Abrieb. Das Wasserdampfaufnahmevermögen wird gesteigert. Trocknet reversibel ab und ist deshalb als Tiefengrund für nachfolgende Putze nicht geeignet. Enthält keinerlei Konservierungsmittel und ist im angerührten Zustand nur ca. 1 Woche lagerfähig.

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Trennmitteln (Staub, Öle, Wachse und Leimfarben) sein.

Hinweise:

Oberflächen werden mit zunehmender Konzentration leicht dunkel. Zwei schwach konzentrierte Behandlungen sind einer starken Konzentration vorzuziehen. Als Lasur werden bis zu 10 g Pigment pro Liter Wasser angerührt und im Anschluss unter ständigem Rühren mit 20 g Rapido-Fixierung vermischt. Nach mindestens einer Stunde Reifezeit erneut durchmischen. Den gleichmäßigsten Auftrag erreicht man durch Sprühen, zum Beispiel mit einem Drucksprüher, wie er im Gartenbereich Anwendung findet.

Verarbeitung:

Zum Rollen, Pinseln, Sprühen

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.



Rapidolehm - und alles wird gut !

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH
Schafbergstraße 27
02694 Malschwitz OT Dubrauke

Tel. 035932-368 709
Internet: www.rapidolehm.com